SHERAADHESO

ISTRUZIONI D'USO

Lavorazione

100 g di polvere : 30 ml di acqua demineralizzata / distillata (valore medio).

E' possibile ridurre/aumentare la quantità di acqua di max. 1,5 ml. Diminuendo la quantità di liquido, il gesso diventerà più duro ed il tempo di lavorazione sarà più corto. Aumentando la quantità di liquido invece si ottiene l'effetto contrario.

Si consiglia di miscelare solo la quantità necessaria per la messa in articolatore di 2-3 modelli (importante per la formazione di cristalli).

Aggiungere l'acqua alla polvere di gesso precedentemente posta nella ciotola. Miscelare lentamente a mano fino ad ottenere una miscela uniforme. Dopodichè spatolare per **20 -30 secondi**.

Rispettare assolutamente il tempo ed il rapporto di miscelazione. Più lungo sarà il tempo di miscelazione e più denso sarà l'impasto, minore sarà la sua forza adesiva.

Valori tecnici (validi con un rapporto di misc. di 100 g : 30 ml):

Durezza Brinell dopo 2 ore:	80 N/mm ²
Durezza Brinell dopo 24 ore:	90 N/mm ²
Resistenza compressiva dopo 1 ora	29 N/mm ² (4.205 psi)
Espansione di presa:	<0,03 %
Tempo di presa:	5 minuti
Tempo di lavorazione:	2 – 2,5 minuti

Durata a magazzino

Minimo 24 mesi, se conservato nelle confezioni originali, in luogo asciutto.

Garanzia

La Ditta SHERA è certificata ISO 9001. L'elaborato sistema di controllo della qualità garantisce la perfetta qualità dei prodotti. Le istruzioni d'uso si basano sui valori indicativi elaborati nel laboratorio tecnico SHERA che possono essere garantiti solo se l'utilizzatore segue esattamente le istruzioni riportate. Gli utilizzatori sono unici responsabili della lavorazione del prodotto. Un'eventuale richiesta di danni potrà avvalersi esclusivamente del valore del prodotto stesso.

Codice Prodotto: 102060-70