

# **SHERAALABASTER**

---

## **ISTRUZIONI D'USO**

---

### **Lavorazione**

100 g di polvere : 45 - 50 ml di acqua distillata/demineralizzata (valore medio).

Versare la polvere di gesso nella ciotola di miscelazione e aggiungere l'acqua. Miscelare lentamente fino ad ottenere una miscela uniforme, quindi spatolare per **45 secondi**.

Miscelazione a mano: 60 sec. (totale).

### **Valori tecnici (validi con rapporto di misc. di 100 : 45 - 50)**

Durezza Brinell dopo 2 ore:	36 N/mm <sup>2</sup>
Durezza Brinell dopo 24 ore	40 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza alla compressione dopo 1	18 N/mm <sup>2</sup> (2.610 psi)
Espansione di presa	0,18 %
Tempo di smuffolamento	20 – 30 minuti
Tempo di lavorazione	2 - 3 minuti

### **Durata a magazzino**

Minimo 24 mesi, se conservato nelle confezioni originali, in luogo asciutto.

### **Garanzia**

La Ditta SHERA è certificata ISO 9001. L'elaborato sistema di controllo della qualità garantisce la perfetta qualità dei prodotti. Le istruzioni d'uso si basano sui valori indicativi elaborati nel laboratorio tecnico SHERA. Per ottenere risultati positivi è assolutamente necessario seguire le istruzioni riportate. Gli utilizzatori sono unici responsabili della lavorazione del prodotto. Un'eventuale richiesta di danni potrà avvalersi esclusivamente del valore del prodotto stesso.

Cod. Prod. 103010-70