

SHERABIANCO

ISTRUZIONI D'USO

Lavorazione

100 gr di polvere : 28 ml di acqua distillata o demineralizzata (valore medio).

La quantità di acqua può essere variata di $\pm$ max. 1,5 ml. Con meno liquido aumenta l'espansione, il gesso diventa più duro e si riduce il tempo di lavorazione, viceversa con una quantità maggiore di liquido.

Miscelare soltanto il quantitativo di gesso necessario per 3 – 4 modelli (importante per la formazione dei cristalli).

Versare la polvere di gesso nella ciotola e aggiungere l'acqua. Miscelare lentamente a mano finché la polvere ed il liquido sono ben amalgamati, dopodiché spatolare l'impasto per **45 secondi**. Miscelazione a mano: 60 sec. (totale).

Valori Tecnici (valido con un R.M. di 100 : 28)

Durezza Brinell dopo 2 ore.....	120 M/mm ²
Durezza Brinell dopo 24 ore.....	140 M/mm ²
Espansione di indurimento.....	0,15 %
Tempo di cambiamento.....	ca. 20 min.
Tempo di lavorazione.....	ca. 5 - 6 min.

Durata del prodotto

Minimo 24 mesi conservato in luoghi asciutti, e confezioni chiuse.

Garanzia

La Ditta SHERA è certificata ISO 9001. L'elaborato sistema di controllo della qualità garantisce la perfetta qualità dei prodotti. Le istruzioni d'uso si basano sui valori indicativi elaborati nel laboratorio tecnico SHERA che possono essere garantiti solo se l'utilizzatore segue esattamente le istruzioni riportate. Gli utilizzatori sono unici responsabili della lavorazione del prodotto. Un'eventuale richiesta di danni potrà avvalersi esclusivamente del valore del prodotto stesso.

Cod. Prod. 102180-58