# V-Print c&b temp

**Indikationen / Indications**
Langzeitprovisorien wie Kronen, Brücken und Mock-ups / Long-term temporaries like crowns, bridges and mock-ups

| | 3D-Druck / 3D printing | | | Reinigung / Washing | | Nachbelichtung / Postcuring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drucker-hersteller / manufacturer | Gerät / Device | Schicht / Layer* [µm] | Build Style* | Gerät / Device | Programm / Program | Gerät / Device | Programm / Program |
| VOCO[1] | SolFlex 170 [SMP]<br>SolFlex 350 [SMP]<br>SolFlex 650 [SMP]<br>SolFlex 170 HD | 100 | Gentle | – | Pinselreinigung / cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| W2P[1] | SolFlex 170 [Plus]<br>SolFlex 350 [Plus]<br>SolFlex 650 [Plus]<br>SolFlex 163 FullHD<br>SolFlex 250 UHD | 100 | Gentle | – | Pinselreinigung / cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| ASIGA | MAX UV<br>PRO 4K | 100 | × | – | Pinselreinigung / cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| Rapid Shape | D20 II<br>D30 II<br>D40 II<br>D10+<br>D20+<br>D30+<br>D50+ | 50 | × | – | Pinselreinigung / cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| DMG | 3Delite<br>3Demax | 50 | × | – | Pinselreinigung / cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| Shera | SHERAprint 20<br>SHERAprint 30<br>SHERAprint 40<br>SHERAprint 20+<br>SHERAprint 30+<br>SHERAprint 50+ | 50 | × | – | Pinselreinigung / cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| Straumann | P20 II<br>P30 II<br>P40 II<br>P10+<br>P20+<br>P30+<br>P50+ | 50 | × | – | Pinselreinigung / cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| Dentalwings | D20 II<br>D30 II<br>D40 II<br>D10+<br>D20+<br>D30+<br>D50+ | 50 | × | – | Pinselreinigung / cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| Microlay | Versus | 100 | × | – | Pinselreinigung / cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| MiiCraft | Prime 150Y<br>Ultra 125Y / 150Y<br>Hyper 125Y<br>Profession 250Y | 100 | × | – | Pinselreinigung / cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| Ackuretta | SOL | Fine | × | – | Pinselreinigung / cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| Ackuretta | SOL Plus | Standard | × | – | Pinselreinigung / cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| Shining 3D | AccuFab-L4D | 100 | × | – | Pinselreinigung / cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| UNIZ Technology | NBEE | 100 | × | – | Pinselreinigung / cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| UnionTech | E128<br>E230 | 100 | × | – | Pinselreinigung / cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| DENTAL MAKERS | LightBuilder 4K | 100 | × | – | Pinselreinigung / cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |

× = Nicht anwendbar / not applicable *empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style
[1] nur mit PowerVat / only with PowerVat



VOCO
THE DENTALISTS

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Str. 1-3
27472 Cuxhaven
Germany

Phone +49 (4721) 719-0
Fax +49 (4721) 719-140
e-mail: marketing@voco.com
www.voco.dental



THE DENTALISTS

# V-Print SG

**Indikationen / Indications**
Dentale Bohrschablonen / Dental drilling templates

| | 3D-Druck / 3D printing | | | Reinigung / Washing | | Nachbelichtung / Postcuring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drucker-hersteller / manufacturer | Gerät / Device | Schicht / Layer* [µm] | Build Style* | Gerät / Device | Programm / Program | Gerät / Device | Programm / Program |
| VOCO | SolFlex 170 [SMP]<br>SolFlex 350 [SMP]<br>SolFlex 650 [SMP]<br>SolFlex 170 HD | 100 | Normal SE | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Hilite power 3D | 2 × 5 min. |
| | | | | RS Wash | V-Print SG | RS Cure / RS Cure US | V-Print SG |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Hilite power 3D | 2 × 5 min. |
| W2P | SolFlex 170 [Plus]<br>SolFlex 350 [Plus]<br>SolFlex 650 [Plus]<br>SolFlex 163 FullHD<br>SolFlex 250 UHD | 100 | Normal SE | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Hilite power 3D | 2 × 5 min. |
| | | | | RS Wash | V-Print SG | RS Cure / RS Cure US | V-Print SG |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Hilite power 3D | 2 × 5 min. |
| ASIGA | MAX UV<br>PRO 4K | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Imprimo Cure | 1 × 10 min. |
| | | | | RS Wash | V-Print SG | RS Cure / RS Cure US | V-Print SG |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Imprimo Cure | 1 × 10 min. |
| Rapid Shape | D20 II<br>D30 II<br>D40 II<br>D10+<br>D20+<br>D30+<br>D50+ | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | RS Wash | V-Print SG | RS Cure / RS Cure US | V-Print SG |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| DMG | 3Delite<br>3Demax | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | DMG 3Dewash | V-Print SG | 3Decure | V-Print SG |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| Shera | SHERAprint 20<br>SHERAprint 30<br>SHERAprint 40<br>SHERAprint 20+<br>SHERAprint 30+<br>SHERAprint 50+ | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | SHERAprint-wash | V-Print SG | SHERAprint-cure | V-Print SG |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| Straumann | P20 II<br>P30 II<br>P40 II<br>P10+<br>P20+<br>P30+<br>P50+ | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | P wash | V-Print SG | P cure / P cure US | V-Print SG |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| Dentalwings | D20 II<br>D30 II<br>D40 II<br>D10+<br>D20+<br>D30+<br>D50+ | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | D wash | V-Print SG | D cure | V-Print SG |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |

× = Nicht anwendbar / not applicable  *empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

| | 3D-Druck / 3D printing | | | Reinigung / Washing | | Nachbelichtung / Postcuring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drucker-hersteller / manufacturer | Gerät / Device | Schicht / Layer* [µm] | Build Style* | Gerät / Device | Programm / Program | Gerät / Device | Programm / Program |
| Microlay | Versus EVE Pro | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| Ackuretta | SOL | Standard | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Ackuretta Curie | 1 × 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print SG |
| | | | | CLEANI (Finishing Kit) | 3 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Ackuretta Curie | 1 × 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print SG |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Ackuretta Curie | 1 × 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print SG |
| Ackuretta | SOLPlus | Standard | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Ackuretta Curie | 1 × 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print SG |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Ackuretta Curie | 1 × 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print SG |
| MiiCraft | Prime 150Y<br>Ultra 125Y / 150Y<br>Hyper 125Y<br>Profession 250Y | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| Shining 3D | AccuFab-L4D | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | FabCure 2 | 1 × 15 min. (without heating) |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | FabCure 2 | 1 × 15 min. (without heating) |
| UNIZ Technology | NBEE | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| UnionTech | EvoDent S300<br>E128<br>E230 | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| DENTAL MAKERS | LightBuilder 4K | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |

× = Nicht anwendbar / not applicable *empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Str. 1-3
27472 Cuxhaven
Germany

Phone +49 (4721) 719-0
Fax +49 (4721) 719-140
e-mail: marketing@voco.com
www.voco.dental

# V-Print splint

**Indikationen / Indications**
Therapeutische Schienen / Therapeutic splints
Hilfs- und Funktionsteile die Diagnose betreffend / Auxiliary parts and functional parts for diagnostics
Bleaching-Schienen (Home-Bleaching) / Bleaching splints (home bleaching)

| | 3D-Druck / 3D printing | | | Reinigung / Washing | | Nachbelichtung / Postcuring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drucker-hersteller / manufacturer | Gerät / Device | Schicht / Layer* [µm] | Build Style* | Gerät / Device | Programm / Program | Gerät / Device | Programm / Program |
| VOCO | SolFlex 170 [SMP]<br>SolFlex 350 [SMP]<br>SolFlex 650 [SMP]<br>SolFlex 170 HD | 100 | Normal SE | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | RS Wash | V-Print splint | RS Cure / RS Cure US | V-Print splint |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| W2P | SolFlex 170 [Plus]<br>SolFlex 350 [Plus]<br>SolFlex 650 [Plus]<br>SolFlex 163 FullHD<br>SolFlex 250 UHD | 100 | Normal SE | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | RS Wash | V-Print splint | RS Cure / RS Cure US | V-Print splint |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| ASIGA | MAX UV<br>PRO 4K | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Imprimo Cure | 1 × 10 min. |
| | | | | RS Wash | V-Print splint | RS Cure / RS Cure US | V-Print splint |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Imprimo Cure | 1 × 10 min. |
| Rapid Shape | D20 II<br>D30 II<br>D40 II<br>D10+<br>D20+<br>D30+<br>D50+ | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | RS Wash | V-Print splint | RS Cure / RS Cure US | V-Print splint |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| DMG | 3Delite<br>3Demax | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | DMG 3Dewash | V-Print splint | 3Decure | V-Print splint |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| Shera | SHERAprint 20<br>SHERAprint 30<br>SHERAprint 40<br>SHERAprint 20+<br>SHERAprint 30+<br>SHERAprint 50+ | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | SHERAprint-wash | V-Print splint | SHERAprint-cure | V-Print splint |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| Straumann | P20 II<br>P30 II<br>P40 II<br>P10+<br>P20+<br>P30+<br>P50+ | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | P wash | V-Print splint | P cure / P cure US | V-Print splint |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| Dentalwings | D20 II<br>D30 II<br>D40 II<br>D10+<br>D20+<br>D30+<br>D50+ | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | D wash | V-Print splint | D cure | V-Print splint |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| Microlay | Versus<br>EVE Pro | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |

× = Nicht anwendbar / not applicable  *empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

| | 3D-Druck / 3D printing | | | Reinigung / Washing | | Nachbelichtung / Postcuring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drucker-hersteller / manufacturer | Gerät / Device | Schicht / Layer* [µm] | Build Style* | Gerät / Device | Programm / Program | Gerät / Device | Programm / Program |
| Ackuretta | SOL | Standard | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Ackuretta Curie | 1 × 5 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print splint |
| | | | | CLEANI (Finishing Kit) | 3 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Ackuretta Curie | 1 × 5 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print splint |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Ackuretta Curie | 1 × 5 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print splint |
| Ackuretta | SOLPlus | Standard | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| MiiCraft | Prime 150Y<br>Ultra 125Y / 150Y<br>Hyper 125Y<br>Profession 250Y | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| Shining 3D | AccuFab-L4D | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | FabCure 2 | 1 × 15 min. (without heating) |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | FabCure 2 | 1 × 15 min. (without heating) |
| UNIZ Technology | SLASH 2 PLUS<br>NBEE | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| UnionTech | E128<br>E230 | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| DENTAL MAKERS | LightBuilder 4K | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |

× = Nicht anwendbar / not applicable  *empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Str. 1-3
27472 Cuxhaven
Germany

Phone +49 (4721) 719-0
Fax +49 (4721) 719-140
e-mail: marketing@voco.com
www.voco.dental

# V-Print splint comfort

**Indikationen / Indications**
Therapeutische Schienen / Therapeutic splints
Hilfs- und Funktionsteile die Diagnose betreffend / Auxiliary parts and functional parts for diagnostics
Bleaching-Schienen (Home-Bleaching) / Bleaching splints (home bleaching)
Gaumenplatten / Palatal plates

| | 3D-Druck / 3D printing | | | Reinigung / Washing | | Nachbelichtung / Postcuring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drucker-hersteller / manufacturer | Gerät / Device | Schicht / Layer* [µm] | Build Style* | Gerät / Device | Programm / Program | Gerät / Device | Programm / Program |
| VOCO[1] | SolFlex 170 [SMP]<br>SolFlex 350 [SMP]<br>SolFlex 650 [SMP]<br>SolFlex 170 HD | 100 | Normal SE | Ultraschall / Ultra sonic | 5 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes[2] |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 25 min. |
| | | | | | | Hilite power 3D | 2 × 5 min. |
| | | | | RS Wash | V-Print splint comfort | RS Cure / RS Cure US | V-Print splint comfort |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 5 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes[2] |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 25 min. |
| | | | | | | Hilite power 3D | 2 × 5 min. |
| W2P[1] | SolFlex 170 [Plus]<br>SolFlex 350 [Plus]<br>SolFlex 650 [Plus]<br>SolFlex 163 FullHD<br>SolFlex 250 UHD | 100 | Normal SE | Ultraschall / Ultra sonic | 5 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes[2] |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 25 min. |
| | | | | | | Hilite power 3D | 2 × 5 min. |
| | | | | RS Wash | V-Print splint comfort | RS Cure / RS Cure US | V-Print splint comfort |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 5 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes[2] |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 25 min. |
| | | | | | | Hilite power 3D | 2 × 5 min. |
| ASIGA | MAX UV<br>PRO 4K | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 5 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes[2] |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 25 min. |
| | | | | | | Imprimo Cure | 20 min.[2] |
| | | | | RS Wash | V-Print splint comfort | RS Cure / RS Cure US | V-Print splint comfort |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 5 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes[2] |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 25 min. |
| | | | | | | Imprimo Cure | 20 min.[2] |
| Rapid Shape | D20 II<br>D30 II<br>D40 II<br>D10+<br>D20+<br>D30+<br>D50+ | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 5 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes[2] |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 25 min. |
| | | | | RS Wash | V-Print splint comfort | RS Cure / RS Cure US | V-Print splint comfort |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 5 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes[2] |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 25 min. |
| DMG | 3Delite<br>3Demax | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 5 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes[2] |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 25 min. |
| | | | | DMG 3Dewash | V-Print splint comfort | 3Decure | V-Print splint comfort |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 5 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes[2] |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 25 min. |
| Shera | SHERAprint 20<br>SHERAprint 30<br>SHERAprint 40<br>SHERAprint 20+<br>SHERAprint 30+<br>SHERAprint 50+ | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 5 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes[2] |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 25 min. |
| | | | | SHERAprint-wash | V-Print splint comfort | SHERAprint-cure | V-Print splint comfort |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 5 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes[2] |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 25 min. |
| Straumann | P20 II<br>P30 II<br>P40 II<br>P10+<br>P20+<br>P30+<br>P50+ | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 5 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes[2] |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 25 min. |
| | | | | P wash | V-Print splint comfort | P cure / P cure US | V-Print splint comfort |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 5 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes[2] |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 25 min. |
| Dentalwings | D20 II<br>D30 II<br>D40 II<br>D10+<br>D20+<br>D30+<br>D50+ | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 5 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes[2] |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 25 min. |
| | | | | D wash | V-Print splint comfort | D cure | V-Print splint comfort |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 5 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes[2] |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 25 min. |

× = Nicht anwendbar / not applicable *empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style
[1] nur mit PowerVat / only with PowerVat [2] Schutzgas empfohlen / $N_2$ recommended



VOCO THE DENTALISTS

| | 3D-Druck / 3D printing | | | Reinigung / Washing | | Nachbelichtung / Postcuring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drucker-hersteller / manufacturer | Gerät / Device | Schicht / Layer* [µm] | Build Style* | Gerät / Device | Programm / Program | Gerät / Device | Programm / Program |
| Microlay | Versus EVE Pro | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 5 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes[2] |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 5 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes[2] |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| Ackuretta | SOL | Standard | × | Ultraschall / Ultra sonic | 5 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes[2] |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Ackuretta Curie | 1 × 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print splint comfort |
| | | | | CLEANI (Finishing Kit) | 5 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes[2] |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Ackuretta Curie | 1 × 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print splint comfort |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 5 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes[2] |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Ackuretta Curie | 1 × 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print splint comfort |
| Ackuretta | SOLPlus | Standard | × | Ultraschall / Ultra sonic | 5 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Ackuretta Curie | 1 × 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print splint comfort |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 5 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Ackuretta Curie | 1 × 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print splint comfort |
| MiiCraft | Prime 150Y<br>Ultra 125Y / 150Y<br>Hyper 125Y<br>Profession 250Y | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes[2] |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes[2] |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| Shining 3D | AccuFab-L4D | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 5 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes[2] |
| | | | | | | FabCure 2 | 1 × 15 min. (without heating) |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 5 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes[2] |
| | | | | | | FabCure 2 | 1 × 15 min. (without heating) |
| UNIZ Technology | SLASH 2 PLUS<br>NBEE | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 5 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes[2] |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 5 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes[2] |
| UnionTech | EvoDent S300<br>E128<br>E230 | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 5 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes[2] |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 5 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes[2] |
| DENTAL MAKERS | LightBuilder 4K | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 5 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes[2] |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 5 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes[2] |

× = Nicht anwendbar / not applicable *empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

[2] Schutzgas empfohlen / $N_2$ recommended

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Str. 1-3
27472 Cuxhaven
Germany

Phone +49 (4721) 719-0
Fax +49 (4721) 719-140
e-mail: marketing@voco.com
www.voco.dental

# V-Print model 2.0

**Indikationen / Indications**
Dentale Arbeits- und Präsentationsmodelle / Dental working and presentation models

| | 3D-Druck / 3D printing | | | Reinigung / Washing | | Nachbelichtung / Postcuring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drucker-hersteller / manufacturer | Gerät / Device | Schicht / Layer* [µm] | Build Style* | Gerät / Device | Programm / Program | Gerät / Device | Programm / Program |
| VOCO[1] | SolFlex 170 [SMP]<br>SolFlex 350 [SMP]<br>SolFlex 650 [SMP]<br>SolFlex 170 HD | 100 | Normal SE | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | RS Wash | V-Print model 2.0 | RS Cure / RS Cure US | V-Print model 2.0 |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| W2P[1] | SolFlex 170 [Plus]<br>SolFlex 350 [Plus]<br>SolFlex 650 [Plus]<br>SolFlex 163 FullHD<br>SolFlex 250 UHD | 100 | Normal SE | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | RS Wash | V-Print model 2.0 | RS Cure / RS Cure US | V-Print model 2.0 |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| ASIGA | MAX UV<br>PRO 4K | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Imprimo Cure | 1 × 20 min. |
| | | | | RS Wash | V-Print model 2.0 | RS Cure / RS Cure US | V-Print model 2.0 |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Imprimo Cure | 1 × 20 min. |
| Rapid Shape | D20 II<br>D30 II<br>D40 II<br>D10+<br>D20+<br>D30+<br>D50+ | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | RS Wash | V-Print model 2.0 | RS Cure / RS Cure US | V-Print model 2.0 |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| DMG | 3Delite<br>3Demax | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | DMG 3Dewash | V-Print model 2.0 | 3Decure | V-Print model 2.0 |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| Shera | SHERAprint 20<br>SHERAprint 30<br>SHERAprint 40<br>SHERAprint 20+<br>SHERAprint 30+<br>SHERAprint 50+ | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | SHERAprint-wash | V-Print model 2.0 | SHERAprint-cure | V-Print model 2.0 |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| Straumann | P20 II<br>P30 II<br>P40 II<br>P10+<br>P20+<br>P30+<br>P50+ | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | P wash | V-Print model 2.0 | P cure / P cure US | V-Print model 2.0 |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| Dentalwings | D20 II<br>D30 II<br>D40 II<br>D10+<br>D20+<br>D30+<br>D50+ | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | D wash | V-Print model 2.0 | D cure | V-Print model 2.0 |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| Microlay | Versus<br>EVE Pro | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| MiiCraft | Prime 150Y<br>Ultra 125Y / 150Y<br>Hyper 125Y<br>Profession 250Y | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |

× = Nicht anwendbar / not applicable *empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

[1] Nur mit PowerVat / only with PowerVat

| | 3D-Druck / 3D printing | | | Reinigung / Washing | | Nachbelichtung / Postcuring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drucker-hersteller / manufacturer | Gerät / Device | Schicht / Layer* [µm] | Build Style* | Gerät / Device | Programm / Program | Gerät / Device | Programm / Program |
| Ackuretta | SOL | Standard | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Ackuretta Curie | 1 × 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print model 2.0 |
| | | | | CLEANI (Finishing Kit) | 3 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Ackuretta Curie | 1 × 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print model 2.0 |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Ackuretta Curie | 1 × 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print model 2.0 |
| Ackuretta | SOLPlus | Standard | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Ackuretta Curie | 1 × 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print model 2.0 |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Ackuretta Curie | 1 × 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print model 2.0 |
| Shining 3D | AccuFab-L4D | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | FabCure 2 | 1 × 15 min. (without heating) |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | FabCure 2 | 1 × 15 min. (without heating) |
| UnionTech | EvoDent S300<br>E128<br>E230 | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| UNIZ Technology | NBEE | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| DENTAL MAKERS | LightBuilder 4K | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |

× = Nicht anwendbar / not applicable *empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Str. 1-3
27472 Cuxhaven
Germany

Phone +49 (4721) 719-0
Fax +49 (4721) 719-140
e-mail: marketing@voco.com
www.voco.dental

# V-Print IBT

**Indikationen / Indications**
Orthodontische Transferschienen für die Bracketplatzierung / Orthodontic transfer splints for bracket placement

| | 3D-Druck / 3D printing | | | Reinigung / Washing | | Nachbelichtung / Postcuring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drucker-hersteller / manufacturer | Gerät / Device | Schicht / Layer* [µm] | Build Style* | Gerät / Device | Programm / Program | Gerät / Device | Programm / Program |
| VOCO[1] | SolFlex 170 [SMP]<br>SolFlex 350 [SMP]<br>SolFlex 650 [SMP]<br>SolFlex 170 HD | 100 | Normal SE | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes[2] |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min |
| | | | | | | Hilite power 3D | 2 × 5 min |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes[2] |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min |
| | | | | | | Hilite power 3D | 2 × 5 min |
| W2P[1] | SolFlex 170 [Plus]<br>SolFlex 350 [Plus]<br>SolFlex 650 [Plus]<br>SolFlex 163 FullHD<br>SolFlex 250 UHD | 100 | Normal SE | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes[2] |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Hilite power 3D | 2 × 5 min |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes[2] |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min |
| | | | | | | Hilite power 3D | 2 × 5 min |
| Rapid Shape | D20 II<br>D30 II<br>D40 II<br>D10+<br>D20+<br>D30+<br>D50+ | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes[2] |
| | | | | RS Wash | V-Print IBT | RS Cure / RS Cure US | V-Print IBT |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes[2] |
| DMG | 3Delite<br>3Demax | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes[2] |
| | | | | DMG 3Dewash | V-Print IBT | 3Decure | V-Print IBT |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes[2] |
| Shera | SHERAprint 20<br>SHERAprint 30<br>SHERAprint 40<br>SHERAprint 20+<br>SHERAprint 30+<br>SHERAprint 50+ | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes[2] |
| | | | | SHERAprint-wash | V-Print IBT | SHERAprint-cure | V-Print IBT |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes[2] |
| Straumann | P20 II<br>P30 II<br>P40 II<br>P10+<br>P20+<br>P30+<br>P50+ | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes[2] |
| | | | | P wash | V-Print IBT | P cure / P cure US | V-Print IBT |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes[2] |
| Dentalwings | D20 II<br>D30 II<br>D40 II<br>D10+<br>D20+<br>D30+<br>D50+ | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes[2] |
| | | | | D wash | V-Print IBT | D cure | V-Print IBT |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes[2] |
| UNIZ Technology | NBEE | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes[2] |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes[2] |
| DENTAL MAKERS | LightBuilder 4K | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes[2] |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes[2] |

× = Nicht anwendbar / not applicable *empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style
[1] nur mit PowerVat / only with PowerVat [2] Schutzgas empfohlen / $N_2$ recommended



VOCO THE DENTALISTS

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Str. 1-3
27472 Cuxhaven
Germany

Phone +49 (4721) 719-0
Fax +49 (4721) 719-140
e-mail: marketing@voco.com
www.voco.dental



THE DENTALISTS

# V-Print tray

**Indikationen / Indications**
Individuelle Abform- und Funktionslöffel / Individual impression and function trays[1]
Basen für Bissschablonen und Wachsaufstellungen in der Totalprothetik / Bases for bite templates and wax assemblies for full dentures[2]
Bissregistrate / Occlusal registrations[2]

| | 3D-Druck / 3D printing | | | Reinigung / Washing | | Nachbelichtung / Postcuring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drucker-hersteller / manufacturer | Gerät / Device | Schicht / Layer* [µm] | Build Style* | Gerät / Device | Programm / Program | Gerät / Device | Programm / Program |
| VOCO | SolFlex 170 [SMP]<br>SolFlex 350 [SMP]<br>SolFlex 650 [SMP]<br>SolFlex 170 HD | 100[2] / 200[1] | Normal SE | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Hilite power 3D | 2 × 5 min. |
| | | | | RS Wash | V-Print tray | RS Cure / RS Cure US | V-Print tray |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Hilite power 3D | 2 × 5 min. |
| W2P | SolFlex 170 [Plus]<br>SolFlex 350 [Plus]<br>SolFlex 650 [Plus]<br>SolFlex 163 FullHD<br>SolFlex 250 UHD | 100[2] / 200[1] | Normal SE | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Hilite power 3D | 2 × 5 min. |
| | | | | RS Wash | V-Print tray | RS Cure / RS Cure US | V-Print tray |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Hilite power 3D | 2 × 5 min. |
| ASIGA | MAX UV<br>PRO 4K | 100[2] / 200[1] | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Imprimo Cure | 1 × 15 min. |
| | | | | RS Wash | V-Print tray | RS Cure / RS Cure US | V-Print tray |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Imprimo Cure | 1 × 15 min. |
| Rapid Shape | D20 II<br>D30 II<br>D40 II<br>D10+<br>D20+<br>D30+<br>D50+ | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | RS Wash | V-Print tray | RS Cure / RS Cure US | V-Print tray |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| DMG | 3Delite<br>3Demax | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | DMG 3Dewash | V-Print tray | 3Decure | V-Print tray |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| Shera | SHERAprint 20<br>SHERAprint 30<br>SHERAprint 40<br>SHERAprint 20+<br>SHERAprint 30+<br>SHERAprint 50+ | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | SHERAprint-wash | V-Print tray | SHERAprint-cure | V-Print tray |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| Straumann | P20 II<br>P30 II<br>P40 II<br>P10+<br>P20+<br>P30+<br>P50+ | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | P wash | V-Print tray | P cure / P cure US | V-Print tray |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| Dentalwings | D20 II<br>D30 II<br>D40 II<br>D10+<br>D20+<br>D30+<br>D50+ | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | D wash | V-Print tray | D cure | V-Print tray |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |

× = Nicht anwendbar / not applicable  *empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

| | 3D-Druck / 3D printing | | | Reinigung / Washing | | Nachbelichtung / Postcuring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drucker-hersteller / manufacturer | Gerät / Device | Schicht / Layer* [µm] | Build Style* | Gerät / Device | Programm / Program | Gerät / Device | Programm / Program |
| Microlay | Versus EVE Pro | 100[2] / 150[1] | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| Ackuretta | SOL | Stan-dard[1, 2] | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Ackuretta Curie | 1 × 5 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print tray |
| | | | | CLEANI (Finishing Kit) | 3 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Ackuretta Curie | 1 × 5 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print tray |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Ackuretta Curie | 1 × 5 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print tray |
| MiiCraft | Prime 150Y Ultra 125Y / 150Y Hyper 125Y Profession 250Y | 150 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| UNIZ Technology | NBEE | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| UnionTech | E128 E230 | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| DENTAL MAKERS | LightBuilder 4K | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |

× = Nicht anwendbar / not applicable *empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Str. 1-3
27472 Cuxhaven
Germany

Phone +49 (4721) 719-0
Fax +49 (4721) 719-140
e-mail: marketing@voco.com
www.voco.dental

# V-Print Try-In

**Indikationen / Indications**
Einprobekörper für die Total- und Teilprothetik / Try-ins for full and partial dentures
Transfer- und Einschleifschablonen / Transfer and grinding templates
Korrekturabformung und Bissnahme / Correction and occlusal impressions

| | 3D-Druck / 3D printing | | | Reinigung / Washing | | Nachbelichtung / Postcuring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drucker-hersteller / manufacturer | Gerät / Device | Schicht / Layer* [µm] | Build Style* | Gerät / Device | Programm / Program | Gerät / Device | Programm / Program |
| VOCO | SolFlex 170 [SMP]<br>SolFlex 350 [SMP]<br>SolFlex 650 [SMP]<br>SolFlex 170 HD | 100 | Normal SE | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Hilite power 3D | 2 × 5 min. |
| | | | | RS Wash | V-Print Try-In | RS Cure / RS Cure US | V-Print Try-In |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Hilite power 3D | 2 × 5 min. |
| W2P | SolFlex 170 [Plus]<br>SolFlex 350 [Plus]<br>SolFlex 650 [Plus]<br>SolFlex 163 FullHD<br>SolFlex 250 UHD | 100 | Normal SE | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Hilite power 3D | 2 × 5 min. |
| | | | | RS Wash | V-Print Try-In | RS Cure / RS Cure US | V-Print Try-In |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Hilite power 3D | 2 × 5 min. |
| ASIGA | MAX UV<br>PRO 4K | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Imprimo Cure | 1 × 10 min. |
| | | | | RS Wash | V-Print Try-In | RS Cure / RS Cure US | V-Print Try-In |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Imprimo Cure | 1 × 10 min. |
| Rapid Shape | D20 II<br>D30 II<br>D40 II<br>D10+<br>D20+<br>D30+<br>D50+ | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | RS Wash | V-Print Try-In | RS Cure / RS Cure US | V-Print Try-In |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| DMG | 3Delite<br>3Demax | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | DMG 3Dewash | V-Print Try-In | 3Decure | V-Print Try-In |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| Shera | SHERAprint 20<br>SHERAprint 30<br>SHERAprint 40<br>SHERAprint 20+<br>SHERAprint 30+<br>SHERAprint 50+ | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | SHERAprint-wash | V-Print Try-In | SHERAprint-cure | V-Print Try-In |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| Straumann | P20 II<br>P30 II<br>P40 II<br>P10+<br>P20+<br>P30+<br>P50+ | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | P wash | V-Print Try-In | P cure / P cure US | V-Print Try-In |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| Dentalwings | D20 II<br>D30 II<br>D40 II<br>D10+<br>D20+<br>D30+<br>D50+ | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | D wash | V-Print Try-In | D cure | V-Print Try-In |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |

× = Nicht anwendbar / not applicable  *empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

| | 3D-Druck / 3D printing | | | Reinigung / Washing | | Nachbelichtung / Postcuring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drucker-hersteller / manufacturer | Gerät / Device | Schicht / Layer* [µm] | Build Style* | Gerät / Device | Programm / Program | Gerät / Device | Programm / Program |
| Microlay | Versus EVE Pro | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| Ackuretta | SOL | Standard | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Ackuretta Curie | 1 × 5 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print Try-In |
| | | | | CLEANI (Finishing Kit) | 3 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Ackuretta Curie | 1 × 5 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print Try-In |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Ackuretta Curie | 1 × 5 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print Try-In |
| MiiCraft | Prime 150Y<br>Ultra 125Y / 150Y<br>Hyper 125Y<br>Profession 250Y | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| UNIZ Technology | NBEE | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| UnionTech | E128<br>E230 | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| DENTAL MAKERS | LightBuilder 4K | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |

× = Nicht anwendbar / not applicable  *empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Str. 1-3
27472 Cuxhaven
Germany

Phone +49 (4721) 719-0
Fax +49 (4721) 719-140
e-mail: marketing@voco.com
www.voco.dental

# V-Print dentbase

**Indikationen / Indications**
Herausnehmbare Prothesenbasen / Removable denture bases

| | 3D-Druck / 3D printing | | | Reinigung / Washing | | Nachbelichtung / Postcuring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drucker-hersteller / manufacturer | Gerät / Device | Schicht / Layer* [µm] | Build Style* | Gerät / Device | Programm / Program | Gerät / Device | Programm / Program |
| VOCO | SolFlex 170 [SMP]<br>SolFlex 350 [SMP]<br>SolFlex 650 [SMP]<br>SolFlex 170 HD | 100 | Normal SE | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Hilite power 3D | 2 × 5 min. |
| | | | | RS Wash | V-Print dentbase | RS Cure / RS Cure US | V-Print dentbase |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Hilite power 3D | 2 × 5 min. |
| W2P | SolFlex 170 [Plus]<br>SolFlex 350 [Plus]<br>SolFlex 650 [Plus]<br>SolFlex 163 FullHD<br>SolFlex 250 UHD | 100 | Normal SE | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Hilite power 3D | 2 × 5 min. |
| | | | | RS Wash | V-Print dentbase | RS Cure / RS Cure US | V-Print dentbase |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Hilite power 3D | 2 × 5 min. |
| ASIGA | MAX UV<br>PRO 4K | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Imprimo Cure | 1 × 10 min. |
| | | | | RS Wash | V-Print dentbase | RS Cure / RS Cure US | V-Print dentbase |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Imprimo Cure | 1 × 10 min. |
| Rapid Shape | D20 II<br>D30 II<br>D40 II<br>D10+<br>D20+<br>D30+<br>D50+ | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | RS Wash | V-Print dentbase | RS Cure / RS Cure US | V-Print dentbase |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| DMG | 3Delite<br>3Demax | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | DMG 3Dewash | V-Print dentbase | 3Decure | V-Print dentbase |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| Shera | SHERAprint 20<br>SHERAprint 30<br>SHERAprint 40<br>SHERAprint 20+<br>SHERAprint 30+<br>SHERAprint 50+ | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | SHERAprint-wash | V-Print dentbase | SHERAprint-cure | V-Print dentbase |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| Straumann | P20 II<br>P30 II<br>P40 II<br>P10+<br>P20+<br>P30+<br>P50+ | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | P wash | V-Print dentbase | P cure / P cure US | V-Print dentbase |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| Dentalwings | D20 II<br>D30 II<br>D40 II<br>D10+<br>D20+<br>D30+<br>D50+ | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | D wash | V-Print dentbase | D cure | V-Print dentbase |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |

× = Nicht anwendbar / not applicable  *empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

| | 3D-Druck / 3D printing | | | Reinigung / Washing | | Nachbelichtung / Postcuring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drucker-hersteller / manufacturer | Gerät / Device | Schicht / Layer* [µm] | Build Style* | Gerät / Device | Programm / Program | Gerät / Device | Programm / Program |
| Microlay | Versus EVE Pro | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| Ackuretta | SOL | Standard | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Ackuretta Curie | 1 × 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print dentbase |
| | | | | CLEANI (Finishing Kit) | 3 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Ackuretta Curie | 1 × 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print dentbase |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Ackuretta Curie | 1 × 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print dentbase |
| Ackuretta | SOLPlus | Standard | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Ackuretta Curie | 1 × 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print dentbase |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Ackuretta Curie | 1 × 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print dentbase |
| MiiCraft | Prime 150Y<br>Ultra 125Y / 150Y<br>Hyper 125Y<br>Profession 250Y | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| Shining 3D | AccuFab-L4D | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | FabCure 2 | 1 × 15 min. (without heating) |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | FabCure 2 | 1 × 15 min. (without heating) |
| UNIZ Technology | SLASH 2 PLUS<br>NBEE | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| UnionTech | EvoDent S300<br>E128<br>E230 | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| DENTAL MAKERS | LightBuilder 4K | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |

× = Nicht anwendbar / not applicable *empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Str. 1-3
27472 Cuxhaven
Germany

Phone +49 (4721) 719-0
Fax +49 (4721) 719-140
e-mail: marketing@voco.com
www.voco.dental

# V-Print DT[1]

**Indikationen / Indications**
Prothesenzähne / Denture teeth

| | 3D-Druck / 3D printing | | | Reinigung / Washing | | Nachbelichtung / Postcuring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drucker-hersteller / manufacturer | Gerät / Device | Schicht / Layer* [µm] | Build Style* | Gerät / Device | Programm / Program | Gerät / Device | Programm / Program |
| VOCO[2] | SolFlex 170 [SMP]<br>SolFlex 350 [SMP]<br>SolFlex 650 [SMP]<br>SolFlex 170 HD | 100 | Gentle | – | Pinselreinigung / cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| W2P[2] | SolFlex 170 [Plus]<br>SolFlex 350 [Plus]<br>SolFlex 650 [Plus]<br>SolFlex 163 FullHD<br>SolFlex 250 UHD | 100 | Gentle | – | Pinselreinigung / cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| ASIGA | MAX UV<br>PRO 4K | 100 | × | – | Pinselreinigung / cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| Rapid Shape | D20 II<br>D30 II<br>D40 II<br>D10+<br>D20+<br>D30+<br>D50+ | 100 | × | – | Pinselreinigung / cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| DMG | 3Delite<br>3Demax | 100 | × | – | Pinselreinigung / cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| Shera | SHERAprint 20<br>SHERAprint 30<br>SHERAprint 40<br>SHERAprint 20+<br>SHERAprint 30+<br>SHERAprint 50+ | 100 | × | – | Pinselreinigung / cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| Straumann | P20 II<br>P30 II<br>P40 II<br>P10+<br>P20+<br>P30+<br>P50+ | 100 | × | – | Pinselreinigung / cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| Dentalwings | D20 II<br>D30 II<br>D40 II<br>D10+<br>D20+<br>D30+<br>D50+ | 100 | × | – | Pinselreinigung / cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| Microlay | Versus | 100 | × | – | Pinselreinigung / cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| Ackuretta | SOL | Fine | × | – | Pinselreinigung / cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| Shining 3D | AccuFab-L4D | 50 | × | – | Pinselreinigung / cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| UNIZ Technology | NBEE | 100 | × | – | Pinselreinigung / cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| UnionTech | E128<br>E230 | 100 | × | – | Pinselreinigung / cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |

× = Nicht anwendbar / not applicable *empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

[1] Zurzeit nur in den USA und Kanada erhältlich / Currently only available in USA and Canada [2] nur mit PowerVat / only with PowerVat

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Str. 1-3
27472 Cuxhaven
Germany

Phone +49 (4721) 719-0
Fax +49 (4721) 719-140
e-mail: marketing@voco.com
www.voco.dental

# V-Print cast

**Indikationen / Indications**
Herstellung rückstandslos verbrennbarer Objekte für Gießprozesse und Presskeramik /
Production of objects which can be burned out without leaving any residues for casting processes and press ceramics

| | 3D-Druck / 3D printing | | | Reinigung / Washing | | Nachbelichtung / Postcuring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drucker-hersteller / manufacturer | Gerät / Device | Schicht / Layer* [µm] | Build Style* | Gerät / Device | Programm / Program | Gerät / Device | Programm / Program |
| VOCO | SolFlex 170 [SMP]<br>SolFlex 350 [SMP]<br>SolFlex 650 [SMP]<br>SolFlex 170 HD | 100 | Normal SE | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Hilite power 3D | 2 × 5 min. |
| | | | | RS Wash | V-Print cast | RS Cure / RS Cure US | V-Print cast |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Hilite power 3D | 2 × 5 min. |
| W2P | SolFlex 170 [Plus]<br>SolFlex 350 [Plus]<br>SolFlex 650 [Plus]<br>SolFlex 163 FullHD<br>SolFlex 250 UHD | 100 | Normal SE | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Hilite power 3D | 2 × 5 min. |
| | | | | RS Wash | V-Print cast | RS Cure / RS Cure US | V-Print cast |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Hilite power 3D | 2 × 5 min. |
| ASIGA | MAX UV<br>PRO 4K | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Imprimo Cure | 1 × 20 min. |
| | | | | RS Wash | V-Print cast | RS Cure / RS Cure US | V-Print cast |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Imprimo Cure | 1 × 20 min. |
| Rapid Shape | D20 II<br>D30 II<br>D40 II<br>D10+<br>D20+<br>D30+<br>D50+ | 50 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | RS Wash | V-Print cast | RS Cure / RS Cure US | V-Print cast |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| DMG | 3Delite<br>3Demax | 50 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | DMG 3Dewash | V-Print cast | 3Decure | V-Print cast |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| Shera | SHERAprint 20<br>SHERAprint 30<br>SHERAprint 40<br>SHERAprint 20+<br>SHERAprint 30+<br>SHERAprint 50+ | 50 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | SHERAprint-wash | V-Print cast | SHERAprint-cure | V-Print cast |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| Straumann | P20 II<br>P30 II<br>P40 II<br>P10+<br>P20+<br>P30+<br>P50+ | 50 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1× 30 min. |
| | | | | P wash | V-Print cast | P cure / P cure US | V-Print cast |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| Dentalwings | D20 II<br>D30 II<br>D40 II<br>D10+<br>D20+<br>D30+<br>D50+ | 50 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | D wash | V-Print cast | D cure | V-Print cast |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |

× = Nicht anwendbar / not applicable  *empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

| | 3D-Druck / 3D printing | | | Reinigung / Washing | | Nachbelichtung / Postcuring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drucker-hersteller / manufacturer | Gerät / Device | Schicht / Layer* [µm] | Build Style* | Gerät / Device | Programm / Program | Gerät / Device | Programm / Program |
| Ackuretta | SOL | Finest | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Ackuretta Curie | 1 × 9 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print cast |
| | | | | CLEANI (Finishing Kit) | 5 min. / 5 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Ackuretta Curie | 1 × 9 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print cast |
| | | | | Cleaner MEDIFIVE (Model: Twin Tornado) | 5 min. / 5 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Ackuretta Curie | 1 × 9 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print cast |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Ackuretta Curie | 1 × 9 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print cast |
| Microlay | Versus EVE Pro | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| MiiCraft | Prime 150Y<br>Ultra 125Y / 150Y<br>Hyper 125Y<br>Profession 250Y | 50 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| Shining 3D | AccuFab-L4D | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | FabCure 2 | 1 × 15 min. (without heating) |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | FabCure 2 | 1 × 15 min. (without heating) |
| UNIZ Technology | NBEE | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| UnionTech | E128<br>E230 | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| DENTAL MAKERS | LightBuilder 4K | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |

× = Nicht anwendbar / not applicable *empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Str. 1-3
27472 Cuxhaven
Germany

Phone +49 (4721) 719-0
Fax +49 (4721) 719-140
e-mail: marketing@voco.com
www.voco.dental